



REBAtex BI-Super

reaktivní impregnace se stop skvrnám-vlastnostmi podle EN 1504-2

Informace o výrobku

Vlastnosti:

- „skvrnám-stop“ vlastnosti
- odolná proti povětrnosti
- odpuzuje nečistoty, olej, vodu
- nezmění strukturu povrchové plochy
- neleskne se, nemění barevný vzhled
- UV záření odolná, propouští vodní páry
- vysoká nasákavost

Použití:

REBAtex BI-Super je vodnatá, rozpouštědla neobsahující impregnace k okamžitému použití. Nanáší se na suchou stranu betonových výrobků. **REBAtex BI-Super** slouží k impregnaci minerálních podkladů jako jsou betonové desky, teraso, vymývaný beton, plochá dlažba, zámková dlažba, pískovec. **REBAtex BI-Super** je vhodná pro všechny druhy zušlechťených povrchů (po vymývání, broušení, tryskání, pemrlování atd.). Glazované a nesavé povrchy je třeba před použitím impregnace otestovat na jejich chování.

Návod na použití:

Podklad musí být pevný, čistý a savý. Také matně vlhké povrchy jsou vhodné. **REBAtex BI-Super** se nanáší příslušným stříkacím zařízením (BPB-stříkací zařízení) rovnoměrně na ošetřovaný povrch. Na malých plochách lze nanášet štětkou nebo válečkem. Měla by být pouze v jednom pracovním postupu, v dostatečném množství. Dodatečná impregnace ve druhém pracovním postupu není možná. Impregnované betonové díly se po ca. 30 sekundách nelepi a je možné je stohovat a paletovat. Úplný impregnační účinek se vytvoří během ca. 2 dnů.

Spotřeba:

Podle struktury povrchové plochy ca. 100-500 ml/m²

ca. 80-100 l/m ²	speciální betony (Wetcast) velmi zhutněné/broušené
ca. 100-120 ml/m ²	betonové výrobky-hladce odbedněné
ca. 150 ml/m ²	opracované lité betonové plochy
ca. 150-200 ml/m ²	běžné betonové výrobky
ca. 200-250 ml/m ²	opracované betonové výrobky
ca. 250-300 ml/m ²	speciální výrobky z vibrolisovaného betonu (tryskané, pemrlované, ...)
až 500 ml/m ²	na ochranu a opravu nosných betonových konstrukcí

Během zpracování zabránit přímému slunečnímu záření, prachu nebo znečištění. Nepoužívat při teplotách pod 10°C, při dešti nebo silném větru. Použité pracovní nářadí ihned po skončení důkladně omýt vodou nebo do vody ponořit. Zaschlý výrobek lze jen těžko odstranit. Okolní náchylné plochy jako je sklo, dřevo, leštěné a lakované plochy, umělá hmota chránit před postřikáním.

Technické údaje:

barva: bezbarvé až lehce nahnědlá
forma: tekutina
měrná hmotnost: 1,00 ±0,02 g/ml
skladování: chránit před teplotami <10°C a znečištěním.
Při normálním skladování(uzavřené,20°C)
minimální trvanlivost 1 rok

obaly: kontejner 1000 kg
sud 210 kg
kanistr 20 kg

Bezpečnostní předpisy:

viz bezpečnostní list

Výrobek zásadně zpracovávat v ochranných rukavicích (EN 374) a ochranných brýlích (EN 166). Dbát na dostatečné větrání (5-15 výměn vzduchu /hodinu) nebo použít odsávací zařízení. Nevdechovat aerosol.

Poradenství:

Prostřednictvím našeho technicko uživatelského oddělení

Tato informace má dát spotřebiteli představu o našem výrobku. Před použitím je třeba provést odzkoušení.

08/19

účinná skupina: ochrany povrchů