
PRESBETON

Držiteľ certifikátu ČSN EN 9001:2016, STN EN 14 001:2016

# TRAVERTIN

Dlažba s jemným nepravidelným reliéfom na povrchu imitujúca prírodný travertín. Tento výrobok umožňuje vytvárať architektonicky veľmi zaujímavé plochy. Má výborné protišmykové parametre. Dlažbu je možné pokladať aj na terče. Charakteristickým znakom týchto dlažieb je veľmi malá nasiakavosť, vysoká odolnosť a jednoduchá údržba.
Formát: 600 × 400 × 40 mm, 800 × 400 × 62 mm, 800 × 800 × 62 mm.
– vhodná na pochôdzne plochy, ako sú terasy, plochy okolo bazénov, balkóny a chodníky v okolí rodinných domov
– pri formáte s hrúbkou 62 mm je táto dlažba vhodná na občasný pojazd automobilov do 3,5 t

## Rozmery výrobkov




## Technické špecifikácie

| názov produktu | rozmery | | | merná jednotka | plocha ks/m² | paleta/ks | paleta/m² | hmotnosť výrobkov na pal. (kg) | druh palety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dĺžka | šírka | výška | | | | | | |
| TRAVERTIN | 600 | 400 | 40 | m² | 4,17 | 38 | 9,12 | 855 | EUR 120×80 |
| TRAVERTIN | 800 | 400 | 62 | m² | 3,13 | 18 | 5,76 | 820 | EUR 120×80 |
| TRAVERTIN | 800 | 800 | 62 | m² | 1,56 | 18 | 11,52 | 1640 | EUR 120×80 |

## Farebné vyhotovenie

**Povrch reliéfny**



šedá | pieskovcová | slonovinová

## Vysvetlivky k piktogramom

- Plocha pochôdzna
- Plocha pojazdná osobnými automobilmi
- Plocha pojazdná nákladnými automobilmi
- Ochranný systém Protect System IN
- Impregnácia Protect System TOP
- Impregnácia Perfect Clean TOP (PCT)
- Odolnosť voči mrazu
- Zvýšená protišmyková charakteristika
- Výrobky podliehajúce príslušným európskym normám
- Pohľadové hrany


PRESBETON

Držiteľ certifikátu ČSN EN 9001:2016, STN EN 14 001:2016


# TRAVERTIN

## Skladobnosti


**VS1** 600×300, 600×400, 800×400




**VS2** 600×300, 600×400, 800×400




**VS4** 300×300, 400×400, 500×500, 600×600, 800×800




**VS5** 300×300, 400×400, 500×500, 600×600, 800×800




**VS 6** 600×300, 600×400, 800×400




**VS 7** 600×300, 600×400, 800×400



**VS 7** 800×800 a 800×400



**VS 7** 800×800 a 800×400



## Pred nákupom výrobkov spoločnosti PRESBETON venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám

Pred vlastným kladením alebo zabudovaním betónových výrobkov venujte pozornosť odporúčaniam výrobcu pre konkrétny výrobok, a to najmä danému účelu použitia, zásadám kladenia/zabudovania a odporúčaniam pre údržbu. Kompletná technická dokumentácia je dostupná voľne na stiahnutie na www.presbeton.cz (technické návody, vyhlásenie o parametroch, záručný list) alebo na predajných miestach. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky kladenia/zabudovania odporúčame zveriť realizáciu diela v prípade pochybností profesionálnej firme. **Kladenie dlažobných dosiek a kameňov bez škár** (hlavne pri druhoch bez distančníkov) **má za následok poškodenie dlažby vyštípaním hrán a rohov,** a to tak vo fáze kladenia, ako aj pri jej používaní. Dodržiavajte odporúčanú šírku škáry (spravidla 3–5 mm). Škáry vyplňujte čistým kremičitým pieskom frakcie 0–2 mm.

## Vápenné výkvety

Obyčajne sa prejavujú formou bielych až mliečnych škvŕn rozličného tvaru. Ide o uhličitan vápenatý, ktorý vzniká na povrchu betónového výrobku reakciou hydroxidu vápenatého z betónu s oxidom uhličitým z ovzdušia. Hydroxid vápenatý sa prirodzene tvorí pri zmiešaní cementu s vodou. Pri klasických cementových betónoch je to prirodzený jav, ktorý nie je známkou nedostatočnej kvality. Postupom času v dôsledku pôsobenia poveternostných vplyvov vápenný výkvet postupne odznieva. Obyčajne je preto najvhodnejšie vydržať a nechať pracovať prírodu, než sa hneď snažiť výkvet odstraňovať, čo môže za určitých okolností, najmä pri použití chemických prípravkov, viesť k narušeniu povrchu a vzhľadu výrobku.





## Odlišnosti farebného odtieňa

Na výslednú farebnosť betónového výrobku má vplyv celý rad faktorov, ktoré nie je možné pri priemyselnej výrobe vylúčiť. Ide napríklad o prirodzené farebné odchýlky prírodných vstupných surovín, odlišné teplotné a vlhkostné podmienky pri výrobe a následnom zrení betónových výrobkov a pod. Farebnosť betónových výrobkov sa v určitej miere vyvíja aj dlhodobo pôsobením konkrétnych vplyvov vonkajšieho prostredia (poveternostné vplyvy, druh a intenzita prevádzky, UV žiarenie atď.). Túto vlastnosť majú betónové výrobky spoločnú s prírodnými materiálmi. Betón je tak v tomto smere špecifickým materiálom a nie je možné od neho očakávať identickú farebnosť, na akú sme zvyknutí napr. pri plastoch, náterových hmotách, nábytkových krycích dyhách a pod. V súvislosti s odlišnosťami vzhľadu a farebnosti výrobkov je nutné spomenúť tiež odlišnú mieru nasiakavosti, ktorá v podstate súvisí s originalitou každého betónového výrobku a môže mať výrazný vplyv na farebnosť a celkový vzhľad. Jej prejavom je rôzna doba vysychania povrchu betónových výrobkov po kontakte s vodou, resp. dažďovými zrážkami.





## Odreniny povrchu

K odreninám povrchu betónových výrobkov bežne dochádza pri doprave a manipulácii. Z povahy a charakteru tohto materiálu sa odreniny nedajú vylúčiť. Bežné odreniny, ku ktorým dochádza vo väčšine prípadov, postupne vďaka pôsobeniu poveternostných vplyvov a prevádzky opticky zanikajú. Pri vodorovných plochách, t. j. pri dlažbách, je tento proces rýchlejší v dôsledku zvýšeného zaťaženia povrchu prirodzeným oterom, na ktorý sú betónové povrchy dostatočne dimenzované, naproti tomu pri murovacích prvkoch je potrebné počítať s dlhším časovým horizontom odznenia odrenín.



